TUBO SILICONA NEUTRA VENTANAS C-22

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

transparente 300ml	**SIL006**
blanca 300ml	**SIL005**
negro 300ml	**SIL011**
gris cinza 300ml	**SIL008**



OLIVÉ C-22 es una silicona neutra de alta calidad, monocomponente, que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica extremadamente resistente.
Mantiene sus propiedades tanto de adherencia como de elasticidad en las juntas, sin producirse envejecimiento, permaneciendo estable a los agentes atmosféricos.
Está especialmente recomendando para:
Sellado de juntas de dilatación entre soportes porosos y no porosos.
Acristalamiento y sellados en ventanas y puertas de aluminio, madera y PVC.
Sellado de vidrios y muros cortina.
Sellado de paneles prefabricados de hormigón.
No contiene productos con fuerte olor ni corrosivos.

APLICACIONES PRINCIPALES

Sellados perimetrales de estanqueidad en ventanas y puertas.
Sellado entre paneles prefabricados de hormigón.
Juntas perimetrales y de conexión en carpintería de aluminio, madera y PVC

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Excelente adhesión multisoporte.
Permanentemente elástico.
Curado rápido.
Sin olor.Cumple las normas EN 13022-2 ETAG002.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	18-24
Capacidad de movimiento	25%
Elongación a rotura (ISO 37)	550%
Resistencia máxima (ISO 37)	1,30 MPa
Formación de piel	5-15 min

ESPUMA DE PU PISTOLA PU-47

Venta por caja o por cartucho individual.

amarillo 750ml	**SIL015**

APLICACIONES PRINCIPALES

Espuma de poliuretano de baja expansión para aislamiento térmico y acústico.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Adhesión multi-soporte.
Aislamiento térmico.
Aislamiento acústico.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	750 ml
Capacidad de expansión	max. 50%
Formación de piel	30-40 min
Secado al tacto	10-14 min
Resistencia rotura (BS 5241)	7 N/cm2
Resistencia a compresión. 10% (DIN 53421)	2 N/cm2

ACCESORIOS PARA ALUMINIO

Construcción

GLASER, S.L.

ESPUMA DE PU PISTOLA PU-48

Venta por caja o por cartucho individual.

verde 750ml	**SIL023**

APLICACIONES PRINCIPALES
Espuma elástica.
Baja expansión.
Aislamiento acústico

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Adhesión multi-soporte.
Aislamiento térmico.
Aislamiento acústico.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	750 ml
Capacidad de expansión	max. 30%
Formación de piel	30-40 min
Secado al tacto	10-14 min
Resistencia rotura (BS 5241)	10 N/cm2
Resistencia a compresión. 10% (DIN 53421)	1,5 N/cm2

TUBO SILICONA ACÉTICA UNIVERSAL

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

transparente 280ml	**SIL004**
blanca 280ml	**SIL003**

APLICACIONES PRINCIPALES
Sellado de bañeras, lavabos, WC, platos ducha, cocinas, vitrificados en general.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Curado rápido.
Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca.
Estanqueidad permanente.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	280 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	15
Módulo 100% (ISO 37)	0,25 MPa
Elongación a rotura (ISO 37)	400%
Formación de piel	20-30 min

TUBO SELLANTE ACRÍLICO D70

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

blanca 300ml	**SIL009**

APLICACIONES PRINCIPALES
Juntas de conexión y de expansión moderada.
Sellado marcos de ventana a obra.
Reparación de grietas.
Prefabricados de hormigón

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Interior / Exterior.
Máximas prestaciones elásticas.
Compatible con casi todas las pinturas.
Fácil aplicación y alisado.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	30
Capacidad de movimiento	7,5%
Clase sellante (ISO 11600)	450%
Resistencia máxima (ISO 37)	0,40 MPa
Formación de piel	20-30 min

TUBO SILICONA NEUTRA IGNÍFUGA PIROFOC

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

blanca 300ml	**SIL024**

OLIVÉ PIROFOC es un sellante monocomponente, sistema neutro de bajo módulo que realiza un sellado elástico e ignífugo. Especialmente diseñado para sellado de juntas de dilatación donde se necesite resistencia al fuego.
Tiene una excelente adhesión en una amplia gama de soportes porosos y no porosos y también puede ser usado en penetraciones de tuberías y cableado a través de estructuras resistentes al fuego.

Esta especialmente recomendando para:
Sellado de juntas de dilatación cortafuegos.
Paneles de prefabricados, muros cortina, fachadas…
Conductos de instalaciones.
Elementos donde se necesite una protección al fuego hasta 4 horas.

APLICACIONES PRINCIPALES
Conductos de ventilación y humos.
Sellado de penetraciones de tuberías.
Sellado de puertas cortafuego.
Todas aquellas instalaciones donde se necesite una protección al fuego.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Resiste al fuego hasta 4 horas
Excelente adhesión multisoporte.
Gran capacidad de movimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	25
Capacidad de movimiento	25%
Elongación a rotura (ISO 37)	650%
Resistencia máxima (ISO 37)	1,60 MPa
Formación de piel	10-20 min
Resistencia al fuego	EI 240
Reacción al fuego	BS3d0